Technische informatie
Elastomeer precisie afdrukmateriaal op basis van condensatiesiliconen.

Gebruiksaanwijzing (NL)

OPTOSIL®/ XANTOPREN®	EN 24823	Kleur	Dosering[1] BASE	Dosering[1] Activator universal Liquid	Dosering[1] Activator universal Paste	Mengtijd	Tijd in de mond[2]	Minimale verblijfduur in de mond[3]	Uithardingstijd	Shore-A hardheid na 1 uur	Max. elastische vervorming onder druk	Vormvastheid	Lineaire dimensionele verandering (krimp)
						s	min	min	min		%	%	%
OPTOSIL comfort	Type 0	geel	1 maatlepel (10,6 g)	6 - 8 druppels (0,15 ml)	6 - 8 streepjes (0,38 g)	45	1,25	4,0	5,25	58	2,5	98	0,2
OPTOSIL P PLUS	Type 0	geel	1 maatlepel (14,4 g)	4 - 6 druppels (0,11 ml)	4 - 6 streepjes (0,27 g)	45	1,25	4,0	5,25	69	2,2	98,5	0,2
XANTOPREN H groen	Type 1	groen	6 streepjes (11,0 g)	12 druppels (0,26 ml)	12 streepjes (0,65 g)	45	1,5	4,0	5,25	55	2,5	99	0,3
XANTOPREN M mucosa	Type 2	oranje	12 streepjes (9,0 g)	12 druppels (0,26 ml)	12 streepjes (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	43	6,8	99	0,6
XANTOPREN L[5] blauw	Type 3	blauw	12 streepjes[4] (8,0 g)	12 druppels (0,26 ml)	12 streepjes (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	56	4,2	99	0,7
XANTOPREN VL[5] PLUS	Type 3	blauw	12 streepjes[4] (8,0 g)	12 druppels (0,26 ml)	12 streepjes (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	53	5,0	99	0,7

*1 Op basis van 23°C, 50 (± 5) % relatieve vochtigheid. Bij hogere temperaturen verkoopt de uitharding sneller, bij lagere temperaturen langzamer.
*2 Bij een overdosering van 30 % worden de verwerkingstijd en de tijd in de mond bij alle producten 1 minuut korter.
*3 Op basis van menglobk en mengspatel (1 streepje = 1,3 cm)
*4 Doseerschaaltje onderste ring
*5 Bij gebruik van de dispenser: 1 dosering (3,9 ml/4,4 g) + 8 druppels (0,17 ml/0,18 g)

Type 0 = zeer hoog viskeus, kneedbaar
Type 1 = hoog viskeus, dik vloeiend
Type 2 = medium viskeus, middel vloeiend
Type 3 = laag viskeus, dun vloeiend

Gebruiksaanwijzing
Het **OPTOSIL®/XANTOPREN® assortiment** is een perfect op elkaar afgestemd systeem. De vele varianten kunnen individueel worden gecombineerd voor alle afdruktechnieken.
Wij raden u aan **OPTOSIL®/XANTOPREN®** niet met andere siliconenmaterialen te combineren.

Het vervaardigen van het model: De afdruk kan reeds na 30 minuten worden uitgegoten.
De afdruk kan max. 7 dagen dimensioneel stabiel bewaard worden.

Aanbevolen modelmateriaal: Alle in de handel verkrijgbare modelmaterialen kunnen worden gebruikt.
Wij adviseren:
Klasse III gips, MOLDANO®/MOLDADUR®
Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galvaniseren: De afdrukken laten zich in de gebruikelijke baden galvanisch verkoperen en verzilveren.

Desinfectie: Afdrukken kunnen met 2% waterige glutaaraldehyde oplossing (gedurende 30 minuten) en met andere voor siliconen geschikte desinfectiemiddelen behandeld worden. Let daarbij a.u.b. op de desinfectie/ verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende fabrikant.

Hechting: Wij bevelen u het Heraeus Kulzer Universeel adhesief aan

Opslag: Niet boven 25°C.

Waarschuwing Activator universal: Ontvlambaar. Door inademen kunnen gezondheidsrisico's ontstaan. Irriterend voor ogen, ademhalingsorganen en huid. Bij aanraking met de ogen met veel water uitspoelen en oogarts raadplegen.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemoeilijkheden. Zij vallen dertijdens onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Teknisk information
Elastomert, c-silikonbaserat avtrycksmaterial.

Bruksanvisning (S)

OPTOSIL®/ XANTOPREN®	EN 24823	Produktfärg	Dosering[1] BASE	Dosering[1] Activator universal Liquid	Dosering[1] Activator universal Pasta	blandningstid	total arbetstid[2]	min. tid i mun[3]	Stelningstid	Shore A hårdhet	Deformering under tryck	Återställning efter deformering	Linjär formförändring (krympning)
						s	min	min	min		%	%	%
OPTOSIL comfort	Typ 0	gul	1 dos. sked (10,6 g)	6 - 8 droppar (0,15 ml)	6 - 8 delstreck (0,38 g)	45	1,25	4,0	5,25	58	2,5	98	0,2
OPTOSIL P PLUS	Typ 0	gul	1 dos. sked (14,4 g)	4 - 6 droppar (0,11 ml)	4 - 6 delstreck (0,27 g)	45	1,25	4,0	5,25	69	2,2	98,5	0,2
XANTOPREN H grön	Typ 1	grön	6 delstreck (11,0 g)	12 droppar (0,26 ml)	12 delstreck (0,65 g)	45	1,5	4,0	5,25	55	2,5	99	0,3
XANTOPREN M mucosa	Typ 2	orange	12 delstreck (9,0 g)	12 droppar (0,26 ml)	12 delstreck (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	43	6,8	99	0,6
XANTOPREN L[5] blå	Typ 3	blå	12 delstreck[4] (8,0 g)	12 droppar (0,26 ml)	12 delstreck (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	56	4,2	99	0,7
XANTOPREN VL[5] PLUS	Typ 3	blå	12 delstreck[4] (8,0 g)	12 droppar (0,26 ml)	12 delstreck (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	53	5,0	99	0,7

*1 baserat på 23°C, (50 ± 5) % relativ luftfuktighet, högre temperaturer reducerar, lägre ökar denna tid
*2 vid en överdosering av 30 % minskar tid i munnen med i minut för alle produkter
*3 baserat på blandningsblock (1 delstreck = 1,3 cm)
*4 doseringsskål nedre markering
*5 vid användning av dispenser: 1 Mått (3,9 ml/4,4 g) + 8 droppar (0,17 ml/0,18 g)

typ 0 = mycket hög konsistens, knådbar
typ 1 = hög konsistens, trögflytande
typ 2 = medium konsistens, normalt flytande
typ 3 = låg konsistens, lättflytande

Hänvisningar
OPTOSIL®/ XANTOPREN® är ett system med komponenter väl avstämda till varandra, vilket ger användaren möjlighet att utnyttja alla varianter för en individuell avtrycksteknik.
Vi avråder från användning i kombination med andra silikonmaterial.

Modellframställning: Utslagningen av avtrycket kanske redan 30 min. efter uttagning ur munnen. Avtrycket kan lagras upp till 7 dagar.

Rekommenderat modellmaterial: Alla standard modellmaterial kan användas.
Vi rekommenderar:
Klass III, gips, MOLDANO®/MOLDADUR®
Klass IV, gips, MOLDASTONE®, MOLDASYNT®

Galvanisering: Avtrycken kan förhydras med koppar och försilvras i vanliga galvaniska bad

Desinfektion: Avtrycken kan desinficeras med en vattnig gluteraldehydlösning (2%, max. 30 min) eller med andra, för silikon lämpliga desinfektionslösningar, enligt tillverkarens föreskrifter.

Bonding: Vi rekommenderar användning av vårt Universal Adhesiv.

Lagring: Lagra ej över 25°C.

Särskilda anvisningar Activator universal: Irritation av ögon- andningsorgan och hud kan förekomma. Sköljd vid beröring med mycket vatten och konsultera ögonläkare

Vår tekniska rådgivning, antingen i tal, skrift eller enligt försök, sker efter bästa förstånd och utan garanti och involverar inte rättsskyddet gentemot tredje part. Befriar inte från egen prövning om våra produkter är lämpliga för en planerad behandling. då produkternas användning och bearbetning sker utom vår kontroll, ligger ansvaret uteslutande i behandlarens händer. Naturligtvis garanterar vi för perfekt kvalitet på produkterna, enligt våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

Tekniske informationer
Elastomert præcisionsaftryksmaterialer på silikonebasis, kondensationsafbindende.

Brugsanvisning (DK)

OPTOSIL®/ XANTOPREN®	EN 24823	Produktfarve	Dosering[1] BASE	Dosering[1] Activator universal flydende	Dosering[1] Activator universal pastaformasse	Blandingstid	Samlet arbejdstid[2]	Skal sidde i munden mindst[3]	Afbindingstid	Shore A hårdhed	Kompression efter belasting	Elastisk regeneration	Lineær dimensionsforandring (skrumpning)
						s	min	min	min		%	%	%
OPTOSIL comfort	Type 0	gul	1 måleske (10,6 g)	6 - 8 dråber (0,15 ml)	6 - 8 streger (0,38 g)	45	1,25	4,0	5,25	58	2,5	98	0,2
OPTOSIL P PLUS	Type 0	gul	1 måleske (14,4 g)	4 - 6 dråber (0,11 ml)	4 - 6 streger (0,27 g)	45	1,25	4,0	5,25	69	2,2	98,5	0,2
XANTOPREN H grøn	Type 1	grøn	6 streger (11,0 g)	12 dråber (0,26 ml)	12 streger (0,65 g)	45	1,5	4,0	5,25	55	2,5	99	0,3
XANTOPREN M mucosa	Type 2	orange	12 streger (9,0 g)	12 dråber (0,26 ml)	12 streger (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	43	6,8	99	0,6
XANTOPREN L[5] blå	Type 3	blå	12 streger[4] (8,0 g)	12 dråber (0,26 ml)	12 streger (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	56	4,2	99	0,7
XANTOPREN VL[5] PLUS	Type 3	blå	12 streger[4] (8,0 g)	12 dråber (0,26 ml)	12 streger (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	53	5,0	99	0,7

*1 Basert på 23°C, (50 ± 5) % rel. fuglighed. Højere temperaturer forkorter, lavere forlænger tidene.
*2 Ved overdosering på 30 % forkorter tiden i munden med 1 minut for alle produkters vedkommende.
*3 I forhold til blandebokk og blandespatel (1 streg = 1,3 cm)
*4 Doseringsbæger/nederste ring
*5 Ved bruk af dispenser: 1 Mål (3,9 ml/4,4 g) + 8 dråber (0,17 ml/0,18 g).

Type 0 = meget høj konsistens, kan formes
Type 1 = høj konsistens, tungflydende
Type 2 = medium konsistens, lettere flydende
Type 3 = lav konsistens, letflydende

Praktiske henvisninger
OPTOSIL®/XANTOPREN® sortimentet er et perfekt afstemt system, der med sine mange varianter giver mulighed for at kombinere alle aftrykstekniker.
Det frarådes at anvende systemet i kombination med andre silikonematerialer.

Modelfremstilling: Udstøbning af aftrykket kan foregå en halv time efter at aftrykket er taget ud af munden. Aftrykket tåler at blive opbevaret i op til en uge.

Anbefalet materiale: Alle gængse modelmaterialer kan anvendes.
Vi anbefaler:
Klasse III gips, MOLDANO®/MOLDADUR®
Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galvanisering: Aftryk kan forkobres/forsølves på sædvanlig vis, dvs. galvanisk.

Desinficering: Aftryk desinficeres med en vandig gluteraldehydopløsning (2% i op til 30 min.) eller med et andet silikoneegnet desinfektionsmiddel. Vær venligst opmærksom på producentens egne desinfektions-/forarbejdningsforskrifter.

Adhæsion: Vi anbefaler brugen af Universal Adhesiv.

Opbevaring: Må ikke opbevares over 25°C.

Særskilte anvisninger Activator universal: Brandfarlig. Indånding kan være sundhedsskadelig. Kan fremkalde irritationer i øjne, åndedrætsorganer og på hud. Ved berøring skyldes med rigeligt e vand. Opsøg øjenlæg

Vor anvendelsestekniske rådgivning både mundtligt, skriftligt og ved forsøg foretages efter bedste viden, men gælder dog kun som vejledende henvisninger, også med hensyn til eventuelle beskyttelsesrettigheder fra tredjemand. Den fritager Dem ikke fra selv at afprøve de produkter, vi har leveret, for, om de egner sig til de påtænkte metoder og formål. Anvendelsen og forarbejdningen af produkterne underligger ikke vore kontrolmuligheder og hører derfor udelukkende ind under Deres ansvarsområde. Naturligvis tilsikrer vi en upåklagelig kvalitet af vore produkter i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Teknisk informasjon
Elastomere presisjonsavtrykksmaterialer på silikonbasis, kondensasjonspolymerisert.

Bruksanvisning (N)

OPTOSIL®/ XANTOPREN®	EN 24823	Produktfarge	Dosering[1] BASE	Dosering[1] Activator universal Liquid	Dosering[1] Activator universal Paste	Blandetid	Totalbearbeidningstid[2]	Minimumstid i munnen[3]	Herdetid	Shore A hardhet	Deformasjon under trykk	Formgjenvinning etter deformasjon	Lineær dimensjonsforandring (kontraksjon)
						s	min	min	min		%	%	%
OPTOSIL comfort	Type 0	gul	1 spiseskje (10,6 g)	6 - 8 dråper (0,15 ml)	6 - 8 delstreker (0,38 g)	45	1,25	4,0	5,25	58	2,5	98	0,2
OPTOSIL P PLUS	Type 0	gul	1 spiseskje (14,4 g)	4 - 6 dråper (0,11 ml)	4 - 6 delstreker (0,27 g)	45	1,25	4,0	5,25	69	2,2	98,5	0,2
XANTOPREN H grønn	Type 1	grønn	6 delstreker (11,0 g)	12 dråper (0,26 ml)	12 delstreker (0,65 g)	45	1,5	4,0	5,25	55	2,5	99	0,3
XANTOPREN M mucosa	Type 2	oransj	12 delstreker (9,0 g)	12 dråper (0,26 ml)	12 delstreker (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	43	6,8	99	0,6
XANTOPREN L[5] blå	Type 3	blå	12 delstreker[4] (8,0 g)	12 dråper (0,26 ml)	12 delstreker (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	56	4,2	99	0,7
XANTOPREN VL[5] PLUS	Type 3	blå	12 delstreker[4] (8,0 g)	12 dråper (0,26 ml)	12 delstreker (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	53	5,0	99	0,7

*1 Referer til 23°C (50 ± 5) % relativ luftfuktighet. Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger disse tidene.
*2 Ved en overdosering på 30 % forkortes minimumstiden i munnen seg med 1 minutt for alle produkter.
*3 Referer til blandebokk og blandespatel (1 delstrek = 1,3 cm)
*4 Doseringsbæger/nederste ring
*5 Ved bruk av dispenser: 1 Mål (3,9 ml/4,4 g) + 8 dråper (0,17 ml/0,18 g).

Type 0 = meget høy konsistens, formbar
Type 1 = høy konsistens, tungflytende
Type 2 = middels konsistens, middels flytende
Type 3 = lav konsistens, lettflytende

Praktiske henvisninger
OPTOSIL®/XANTOPREN® sortimentet er et ideelt suksessivt tilpasset system som med sine varianter muliggjør individuelle kombinasjoner for alle avtrykksteknikker.
Vi frarader en bruk i kombinasjon med andre silikomaterialer.

Modelfremstilling: Utstøpningen av avtrykket ka foretas allerede 30 mnutter etter at det er fjernet fran munnen. Avtrykket er lagringsstabilt i opptil 7 dager.

Anbefalet modellmateriale: Alle vanlige modellmaterialer som er i handel kan brukes.
Vi anbefaler:
Klasse III gips, MOLDANO®/MOLDADUR®
Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galvanisering: Avtrykkene kan galvaniseres med kobber eller sølv i vanlige galvaniseringsbad.

Desinfisering: Avtrykkene kan behandles med en vannholdig glutaraldehydoppløsning (2 % konsentrasjon, opptil 30 minutter) eller med andre desinfeksjonsløsninger som er egnet for silikon. Vær i et slikt tilfelle vennlig å følge den respektive produsents desinfekjons-/behandlingsanvisninger.

Adhesjon: Vi anbefaler bruk av vår Universal Adhesiv.

Lagringsbetingelser: Skal ikke lagres ved en temperatur på over 25°C.

Advarsel Activator universal: Antennelig. Innånding kan forårsake helseskade. Øyne, pusteorganer og hud kan irriteres. Ved berøring skylles med mye vann og kontakt øyelege

Vår bruksteniske rådgivning i ord, skrift og gjennom forsøk skjer etter beste vitende, gjelder imidlertid som ikke bindende henvisning, heller ikke når det gjelder eventuell rettsbeskyttelse for tredje personer og befrir ikke fra egen kontroll av det produktet som leveres av oss for å sikre at det er egnet til de metoder og mål som det er tatt sikte på. Bruk og behandling av produktene skjer uten at vi har muligheter til kontroll og ligger derfor utelukkende innenfor brukerens ansvarsområde. Selvsagt garanterer vi den perfekte kvaliteten på våre produkter i samsvar med våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Teknisiä tietoja
Silikonipohjaiset, kondensaatiopolymeroituvat elastomeerit tarkkuusjäljennöksiin.

Käyttöohje (FIN)

OPTOSIL®/ XANTOPREN®	EN 24823	Tuotteen väri	Annostus[1] BASE	Annostus[1] Activator universal neste	Annostus[1] Activator universal tahna	Sekoitusaika	Työstöaika yhteensä[2]	Vähimmäisaika suussa[3]	Kovettumisaika	Shore A kovuus	Muovautuminen paineen alla	Palautuminen deformaatiosta	Lineaarinen mittojen muutos (kutistuminen)
						s	min	min	min		%	%	%
OPTOSIL comfort	Tyyppi 0	keltainen	1 mittalusikk. (10,6 g)	6 - 8 tippaa (0,15 ml)	6 - 8 annostusv. (0,38 g)	45	1,25	4,0	5,25	58	2,5	98	0,2
OPTOSIL P PLUS	Tyyppi 0	keltainen	1 mittalusikk. (14,4 g)	4 - 6 tippaa (0,11 ml)	4 - 6 annostusv. (0,27 g)	45	1,25	4,0	5,25	69	2,2	98,5	0,2
XANTOPREN H vihreä	Tyyppi 1	vihreä	6 annostusv. (11,0 g)	12 tippaa (0,26 ml)	12 annostusv. (0,65 g)	45	1,5	4,0	5,25	55	2,5	99	0,3
XANTOPREN M mucosa	Tyyppi 2	oranssi	12 annostusv. (9,0 g)	12 tippaa (0,26 ml)	12 annostusv. (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	43	6,8	99	0,6
XANTOPREN L[5] sininen	Tyyppi 3	sininen	12 annostusv.[4] (8,0 g)	12 tippaa (0,26 ml)	12 annostusv. (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	56	4,2	99	0,7
XANTOPREN VL[5] PLUS	Tyyppi 3	sininen	12 annostusv.[4] (8,0 g)	12 tippaa (0,26 ml)	12 annostusv. (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	53	5,0	99	0,7

*1 23°C lämpötilassa. (50 ± 5) % suhteell. kosteus. Korkeampi lämpötila lyhentää, alempi pidentää näitä aikoja.
*2 30 % : n ylannostuksessa aika suussa lyhenne 1 minuutin
*3 Sekoitusaikatalla ja sekoituslastalla (1 annostusvälva = 1,3 cm)
*4 Annostuskuppi/alempi rengas
*5 Käytettäessä annostelijaa: 1 Mitta (3,9 ml/4,4 g) + 8 tippaa (0,17 ml/0,18 g)

Tyyppi 0 = erittäin jäykkä konsistenssi, muotoiltava
Tyyppi 1 = jäykkä konsistenssi, vaikeajuoksuinen
Tyyppi 2 = keskiverkot konsistenssi, keskiverkot juoksevuus
Tyyppi 3 = alhainen konsistenssi, helppojuoksuinen

Käyttöä koskevia huomautuksia
OPTOSIL®/XANTOPREN®-tuotteet sopivat erinomaisesti yhdessä käytettäviksi. Niiden erilaisia muunelmia voidaan käyttää yksilöllisesti kaikkien jäljennöstekniikoiden yhteydessä.
Emme suosittele niitä käytettäviksi yhdessä muiden silikonimateriaalien kanssa.

Mallien valmistus: Valu voidaan suorittaa jo 30 minuutin kuluttua siitä, kun jäljennös on otettu pois suusta. Jäljennösten mitat pysyvät muuttumattomina 7 vuorokautta.

Suositeltavat mallimateriaalit: Käytettäviksi soveltuvat kaikki kaupan olevat mallimateriaalit.
Suosituksemme:
Luokan III kipsi, MOLDANO®/MOLDADUR®
Luokan IV kipsi, MOLDASTONE®, MOLDASYNT®

Galvanisointi: Jäljennökset voidaan pinnoittaa kuparilla ja hopeella käyttäen tavanomaisia galvanointikylpyjä.

Desinfiointi: Jäljennöksiä voidaan käsitellä 2%:sella vesipohjaisella glutaraalidehydiliuoksella 30 minuutin ajan tai muilla silikoneille soveltuvilla desinfiointiliuoksilla. Tällöin tulee noudattaa kyseisen valmistajan antamia desinfiointi- ja työstöohjeita.

Liimaaminen: Suosittelemme käytettäväksi Universal Adhesive-liimaamme.

Varastointi: Ei yli 25°C lämpötilassa.

Erityisohjeita Activator universal: Helposti syttyvä. Sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Aineen päästyä silmiin: huuhdotaan juoksevan veden alla. Oireiden kestäessä käännnytään lääkärin puoleen.

Käyttötekninen neuvonantomme suullisesti ja kirjallisesti ja kokeilemalla saatu tapahtuu parhaan ymmärryksen mukaan. Neuvot ovat kuitenkin vain sitovuttamaton ohje, myös mahdollisten suojaoikeuksien suhteen kolmansien tahota, eivätkä ne vapauta toimittamiemme tuotteiden käyttäjää suorittamasta omia kokeilujaan tuotteen sopivuuden suhteen käytettävin menetelmin ja tarkoituksin. Meillä ei ole mahdollisuutta valvoa tuotteiden käyttöä ja käsittelyä, mistä syystä käyttäjä yksin kantaa vastuun. Takaamme tietenkin tuotteidemme moitteettoman laadun yleisissä myynti- ja toimituisehdoissamme olevien määräysten mukaan.

Τεχνικές ληροφορίες
Ιλεαστομερές υλικό ακριβούς α ατύ ωσης με βάση τη σιλικόνη, συμ υκνωτικού τύ ου.

Οδηγίες Χρήσης (GR)

OPTOSIL®/ XANTOPREN®	EN 24823	Χρώμα προϊόντων	Δοσολογία[1] μάση	Δοσολογία[1] Activator universal υγρό	Δοσολογία[1] Activator universal άσπα	Χρόνος ανάμιξης	Συνολικός χρόνος εργασίας[2]	Ελάχιστος χρόνος στο στόμα[3]	Διάρκεια ε εξεργασίας	Συντελεστής ακάμπτ ης	«ντίσταση στη συμ ιση	Ι αναφορά μετά το ξεφόρμισμα	Γραμμική μεταβολές
						s	min	min	min		%	%	%
OPTOSIL comfort	Τυπ 0	κίτρινο	1 κουτάλι (10,6 g)	6 - 8 σταγόνες (0,15 ml)	6 - 8 γραμμές (0,38 g)	45	1,25	4,0	5,25	58	2,5	98	0,2
OPTOSIL P PLUS	Τυπ 0	κίτρινο	1 κουτάλι (14,4 g)	4 - 6 σταγόνες (0,11 ml)	4 - 6 γραμμές (0,27 g)	45	1,25	4,0	5,25	69	2,2	98,5	0,2
XANTOPREN H grün	Τυπ 1	grün	6 γραμμές (11,0 g)	12 σταγόνες (0,26 ml)	12 γραμμές (0,65 g)	45	1,5	4,0	5,25	55	2,5	99	0,3
XANTOPREN M mucosa	Τυπ 2	ορτοκαλί	12 γραμμές (9,0 g)	12 σταγόνες (0,26 ml)	12 γραμμές (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	43	6,8	99	0,6
XANTOPREN L[5] μ λε	Τυπ 3	μ λε	12 γραμμές[4] (8,0 g)	12 σταγόνες (0,26 ml)	12 γραμμές (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	56	4,2	99	0,7
XANTOPREN VL[5] PLUS	Τυπ 3	μ λε	12 γραμμές[4] (8,0 g)	12 σταγόνες (0,26 ml)	12 γραμμές (0,65 g)	30	1,5	4,0	5,0	53	5,0	99	0,7

*1 σχετικά με 23°C (50+/- 5%) σχετική υγρασία. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες μικραίνουν και μικρότερες θερμοκρασίες ε μηκύνουν αυτούς τους χρόνους.
*2 σε ερ ωση υ ερδοσολογίας 30% μειώνεται ο χρόνος στο στόμα σε όλα τα ροϊόντα κατά 1 λε τά.
*3 για μ λοκ και σ άτουλα ανάμιξης (1 κουμμή = 1,3 cm)
*4 δοσμ/ κάπα δακτ.
*5 ν τον χρήσιμο ακετε τον διανεστή: 1 μονάδα (3,9 ml/4,4 g) + 8 σταγόνες (0,17 ml/0,18 g).

Τυπ 0 = very high putty
Τυπ 1 = very high hard bodied
Τυπ 2 = very high hard bodied
Τυπ 3 = very high light bodied

√ δηγίες χρήσης
Πσειρά **OPTOSIL®/XANTOPREN®** είναι ένα ιδανικά αλληλενοραμονισμένο σύστημα και σας ροσφέρει με τις αραλλαγές του τη δυνατότητα συνδυασμού όλων των μεθόδων α ατύ ωσης, ανάλογα με τις εκάστοτε α αιτήσεις.
Σας συνιστούμε να α οφεύγετε τη χρήση του σε συνδυασμό με άλλα υλικά σιλικόνης.

∫ ατασκευή μοντέλλου Δο χύσιμο της φόρμας μ ορεί αν γίνει ήδη 30 λε τά μετά την έξοδο α ό το στόμα. Δο α ατύ ωμα α οθηκεύεται μέχρι 7 ημέρες.

Συνιστούμενα υλικά √ λα τα εμ ορικά διαθέσιμα υλικά μοντέλλου είναι συμβατά
Συνιστούμε:
Class III Gypsum, MOLDANO®/MOLDADUR®
Class IV Gypsum, MOLDASTONE®, MOLDASYNT®

Ηλεκτρόλυση √ ι φόρμες μ ορούν να ε ιχρωμιωθούν και να ε αργυρωθούν στα συνηθισμένα γαλβανικά λουτρά

∞ ολύμανση √ ι φόρμες μ ορούν να ε εξεργασθούν με υδατικά διαλύματα glutaraldehyde (2%, μέχρι και 30 λε τά) ή με άλλα διαλύματα α ολύμανσης κατάλληλα για σιλικόνες. Να ακολουθήσετε τις οδηγίες α ολύμανσης / ε εξεργασίας του εκάστοτε κατασκευαστή.

Συγκολλητικά Συνιστούμε τη χρήση του δικού μας Universal adhesive

Συνθήκες διατήρησης Νι μτν α οθηκεύεται σε θερμοκρασία άνω των 25°C.

Υ οδείξες ρεειδο οίησης ∂ύφλεκτο. Δια της εα νοής μ ορούν δημιουνηθούν βλάβες υγείας. √ φθαλμό, όργανα ανα νοής και ε ιδερμίδα μ ορούν να ερεθιστούν. Σε ε αφή μ' αυτό να ξε λυθείτε μο μ όλικο νερό και να ε ισκευτείτε τον οφθαλμίατρο.

Πσυμβουλή σχετικά με τεχνικές εφαρμογές ου αρέχουμε ροφορικώς, γρα τώς και μέσω ειραμάτων, γινεται συνειδητά, αλλά ισχύει μόνο ως μη δεσμευτική υ όδειξη, ακόμα και σε σχέση με ροστατευόμενα δικαιώματα τρίτων, και δεν σας α αλλάσσει α ό την εκτέλεση δικού σας ελέγχου έναντι των ροϊόντων ου σας ρομηθεύσαμε, σχετικά με την καταλληλότητα αυτών για τους ροπθέμενους σκο ούς σας και μεθόδους. Π εφαρμογή, χρησιμο οίηση και ε εξεργασία των ροϊόντων γίνονται έξω α ό τα λοίσια δυνατότητας ελέγχου α ό μέρους μας, και ως εκ τούτου ανήκουν α οκλειστικά στο δικό σας τομέα υ ευθυνότητας. ∂ γγυούμαστε φυσικά ά"ογη οιότητα των ροϊόντων μας σύμφωνα με τους "ενικούς √ ρους μας Πώλησης και Παράδοσης.